

COVATEX MAT

**Primaire & Peinture Acrylique pour Travaux Soignés
Phase Aqueuse**



INTERIEUR & EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Murs et plafonds sur fonds courants en travaux neufs et d'entretien sur tous les supports usuels du bâtiment.
Idéal comme couche d'impression et de finition sur plaques de plâtre permettant de réduire le nombre de couches de finition.
Particulièrement recommandé avant et après enduit pelliculaire et de ratissage et sur béton brut.
Peut être utilisé en couche d'impression et de finition en extérieur et intérieur.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé fin.
Haute résistance aux intempéries
Très haut pouvoir couvrant et garnissant remarquable.
Sans odeur, recouvrable dans la journée. Permet de réaliser un système complet très rapidement avec un nombre restreint de couches.
Recouvrable par la plupart de nos peintures acryliques en phase aqueuse de décoration : voir tableau au verso.
Insensible à l'alcalinité du support (insaponifiable). Pas de phénomène d'écaillage sur ciment
Très faible taux de COV.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits cimentés.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,57 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 64 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 44 +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 2 - Lessivable
Rendement moyen par couche	: 8 à 10 m ² /Kg (selon porosité support et dilution produit)
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,20 Kg/m ² (selon porosité support et dilution produit)
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 2h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)
Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

TEINTES : BLANC et Teintes du nuancier CREATION Plus de MAUVILAC

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres, plaques de plâtre	Maçonnerie Béton EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Après Enduit Pelliculaire	Sur ancien fond douteux
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX	COVATEX Dilué 5%	COVATEX	COVATEX	Primaire adapté
EXEMPLES NON EXHAUSTIF DE FINITION (1 à 2 couches selon l'aspect et couleur désirée)	COVATEX MAUVYNIL 1310 PROMAT 91 LOGIMAT MYKAKRYL	COVATEX MAUVYNIL 1310 PROMAT 91 LOGIMAT MYKAKRYL	COVATEX MAUVYNIL 1310 PROMAT 91 LOGIMAT MYKAKRYL	COVATEX MAUVYNIL 1310 PROMAT 91 LOGIMAT MYKAKRYL	COVATEX

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux, pistolet airless
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5 à 10% d'eau pour application au pistolet.
 Sur fond très absorbant, dilution de 10 à 20% d'eau pour favoriser la pénétration.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 25 Kg

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à contact@mauvilac.sn

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé
 Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.