

MAUVICOAT

Enduit de Ragréage et de Lissage des Bétons



INTERIEUR & EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Enduit en pâte pour mortier béton et plâtre destiné au ragréage, lissage et débouillage des murs et plafonds en intérieur et extérieur.
A mélanger au ciment ou au plâtre.
Permet d'éliminer les défauts d'aspect (cueillies, couture de banches, ...)
Mise en œuvre immédiate rapide après simple addition de ciment ou de plâtre

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Grand confort d'application manuelle.
Excellente qualité de finition,
Très facile à poncer avec faible émission de poussière.
Compatible avec un grand nombre de revêtements et de peintures acryliques
Très bonne adhérence, supérieure à 1MPa –
Épaisseur : de 0.3 à 4 mm maximum en 2 passes – L'épaisseur de 4mm est ponctuelle lors de rebouchage de bulles avant peinture

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles extérieurs et intérieurs : Béton banché, voile de béton armé, sous face de dalle, panneaux de béton préfabriqué, enduit traditionnel
Subjectiles intérieurs uniquement : Enduits, carreaux et plaques de plâtre (en mélange avec du plâtre)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot : Pâte onctueuse
Densité (sans ciment ou plâtre) : 1.42 +/- 0,10
Durée d'utilisation de la gâchée : en mélange avec ciment : 2 heures
en mélange avec plâtre : 30 minutes

Consommation moyenne par couche (pour 1 mm d'épaisseur) : 0.7 Kg de MAUVICOAT + 0.7 Kg de ciment CEM II/B

Séchage (25°C et 65% de HR) : Délai entre passes : 4 à 6 heures
Délai avant recouvrement : 3 jours en mélange avec ciment
2 jours en mélange avec plâtre

TEINTE : **GRIS CLAIR** avec mélange ciment gris
BLANC avec mélange de ciment blanc ou de plâtre

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être propres, sains, dépeussés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture ou de produit organique

Araser les balèvres

Humidifier le support avant application

MAUVICOAT s'utilise toujours en mélange : avec du ciment blanc ou gris (qualité CEMI ou CEMII) pour l'extérieur
avec du plâtre ou du ciment (qualité CEMII) pour l'intérieur

Préparation du produit

Mélanger 1 part de **MAUVICOAT** avec 0.8 à 1 part de ciment ou de plâtre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeau.

Mélanger de préférence avec un malaxeur électrique lent (300 tr/min) ou bien avec une truelle, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, lisse et exempte de grumeaux

Tout apport d'eau est proscrit.

Application du produit

La mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une lame à enduire.

Le surfacage est réalisé au minimum en deux passes : la première pour égaliser le support, la seconde pour la finition..

Délai entre les passes : 4 à 6 h à +25°C.

PERFORMANCES MESURES (à 20°C et après 7 et 28 jours de séchage) ** :

	7 jours	28 jours
Adhérence sur béton (MPa) :	1.3	1.3
Résistance en flexion (Mpa)	4.3	8.2
Résistance en compression (MPa)	16.5	29.9

**. ** Valeurs de laboratoire données à titre indicatif

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à contact@mauvilac.sn

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé

Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.

