


# MAUVILUX SATINEE

**Peinture Acrylique pour Travaux Très Soignés  
Phase Aqueuse**



**INTERIEUR & EXTERIEUR**

## DESTINATION GENERALE :

Pour murs et plafonds intérieurs, sur fonds courants en pièces sèches et humides tant en habitation individuelle que collective. De par son aspect satiné et sa facilité d'entretien, elle peut être employée dans des zones à fort risque de salissure et contamination (Local de service, école, groupe hospitalier, hôtellerie...).

En extérieur, peut être utilisée pour la protection et décoration des surfaces murales neuves ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes.

## CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satiné poché, régulier et fin.  
Haut pouvoir couvrant et garnissant.  
Très bonne blancheur, non jaunissante.  
Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.  
Très Lessivable classe 1 selon norme EN 13300 – Utilisable dans les pièces humides (WC, salle de bain, ...)  
Application aisée et sans odeur, recouvrable dans la journée.  
Faible teneur en COV participant à la protection de l'environnement et des utilisateurs.

## SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.  
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.  
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,29 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 61 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 49 +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 1 – Très Lessivable
Rendement moyen par couche	: 8 à 12 m <sup>2</sup> /Kg
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,17 Kg/m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 2h minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)  
Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

**TEINTES : BLANC et Teintes PASTEL** du nuancier **CREATION Plus** de MAUVILAC ou par apport de colorants universels (maxi 3%)

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres, plaques de plâtre	Maçonnerie Béton EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Après Enduit Pelliculaire	Sur ancien fond douteux
<b>IMPRESSION (1 couche)</b>	COVATEX ACRYMAX	COVATEX Dilué 5% ACRYMAX	COVATEX ACRYMAX	COVATEX ACRYMAX	Primaire adapté
<b>FINITION (2 couches croisées)</b>	<b>MAUVILUX SATIN</b>	<b>MAUVILUX SATIN</b>	<b>MAUVILUX SATIN</b>	<b>MAUVILUX SATIN</b>	<b>MAUVILUX SATIN</b>

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse et pinceaux, rouleau, pistolet airless  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% d'eau pour application au pistolet.  
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% d'eau pour favoriser la pénétration.  
**Agitation** : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

**CONDITIONNEMENT** : 20 Kg

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à [contact@mauvilac.sn](mailto:contact@mauvilac.sn)

## EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé  
 Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.