


# MAUVINYL 1310

**Peinture Acrylique pour Travaux Courants  
Phase aqueuse**



**INTERIEUR & EXTERIEUR**

## DESTINATION GENERALE :

Murs et plafonds sur fonds courants en travaux neufs et d'entretien sur tous les supports usuels du bâtiment.  
Particulièrement recommandé sur les murs et plafonds en béton avec ou sans impression, et aussi après enduit pelliculaire et de ratisage  
Peut être utilisé de finition en extérieur.

## CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé moyen.  
Haut pouvoir couvrant et garnissant.  
Sans odeur, recouvrable dans la journée permettant de réaliser jusqu'à 3 couches par jour.  
Insensible à l'alcalinité des supports en ciment (insaponifiable) Pas de phénomène d'écaillage sur ciment.  
Très faible taux de COV.  
**Lessivable** de classe 2

## SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.  
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.  
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,60 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 65 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 42 +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 2 - <b>Lessivable</b>
Rendement moyen par couche	: 7 à 9 m <sup>2</sup> /Kg selon porosité du support et dilution produit
Consommation moyenne par couche	: 0,13 à 0,20 Kg/m <sup>2</sup> selon porosité support et dilution produit
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 2h à 3h selon température extérieure
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

**COV (Cat. A/a)** : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)  
Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

**TEINTES : BLANC et Teintes du nuancier CREATION Plus de MAUVILAC**

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres, plaques de plâtre	Maçonnerie Béton EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Après Enduit Pelliculaire	Sur ancien fond douteux
<b>IMPRESSION (1 couche)</b>	ACRYMAX COVATEX	ACRYMAX COVATEX dilué	ACRYMAX COVATEX	ACRYMAX COVATEX	Primaire adapté
<b>FINITION (1 à 2 couches selon l'aspect et couleur désirée)</b>	MAUVINYL 1310	MAUVINYL 1310	MAUVINYL 1310	MAUVINYL 1310	MAUVINYL 1310

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse et pinceaux, pistolet airless  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% à 10% d'eau pour application au pistolet.  
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% à 10% d'eau pour favoriser la pénétration.  
**Agitation** : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

**CONDITIONNEMENT** : 25 Kg

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à [contact@mauvilac.sn](mailto:contact@mauvilac.sn)

## EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé  
 Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.