


PROMAT 91

**Peinture Acrylique Mate pour Travaux usuels du Bâtiment
Phase aqueuse**



INTERIEUR & EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Murs et plafonds sur fonds courants en travaux neufs et d'entretien sur tous les supports usuels du bâtiment.
Particulièrement recommandé en intérieur sur les murs et plafonds en béton avec impression
Peut être utilisé de finition en extérieur sur murs imprimés

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé fin
Bon pouvoir couvrant et garnissant. Belle blancheur éclatante
Faible odeur, recouvrable rapidement
Insensible à l'alcalinité des supports en ciment (insaponifiable) Pas de phénomène d'écaillage sur ciment.
Très faible taux de COV.
LESSIVABLE de classe 2

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,60 +/- 0,05
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 2 - Lessivable
Rendement moyen par couche	: 8 à 10 m ² /Kg selon porosité du support et dilution du produit
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,17 Kg/m ² selon porosité support et dilution du produit
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 2h à 3h selon température extérieure
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010) Ce produit contient moins de 29 g/L de COV	

TEINTES : BLANC et Teintes Pastel du nuancier CREATION Plus de MAUVILAC

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres, plaques de plâtre	Maçonnerie Béton EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Après Enduit Pelliculaire	Sur ancien fond douteux
IMPRESSION (1 couche)	ACRYMAX COVATEX	ACRYMAX COVATEX dilué PROMAT 91 dilué 3%	ACRYMAX COVATEX	ACRYMAX COVATEX PROMAT 91 dilué 3%	Primaire adapté
FINITION (1 à 2 couches selon l'aspect et couleur désirée)	PROMAT 91	PROMAT 91	PROMAT 91	PROMAT 91	PROMAT 91

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux, rouleau, pistolet airless
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% à 10% d'eau pour application au pistolet.
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% à 10 % d'eau pour favoriser la pénétration.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 25 Kg

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à contact@mauvilac.sn

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.