

# SADOLEX

## PEINTURE MATE POUR MURS



INTERIEUR & EXTERIEUR

### DEFINITION :

Peinture à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse idéale pour l'extérieur.

Aspect lisse mat velouté.

FONGICIDE.

### PROPRIETES :

Perméable à la vapeur d'eau.

Bonne opacité et Belle blancheur

Bonne résistance à la saponification.

Bonne adhérence.

Facilité d'application.

### DESTINATION : EXTERIEUR / INTERIEUR :

#### EXTERIEUR :

Parois verticales en maçonneries  
Béton  
Enduits de liants hydrauliques  
Les acrotères devront présenter un larmier.

#### INTERIEUR :

Dans les locaux soumis à une aération appropriée.  
Bois et dérivés,  
Enduits de liants hydrauliques,  
Plâtres et dérivés.

## MISE EN ŒUVRE :

### Préparation des surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

### Travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

### Entretien :

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau	5 à 10 %	H.P : 20 mn Sec : 1h Recouvrable : 2h
	Pistolet		
	Airless		

### Supports neufs, anciens fonds:

Préalablement fixés avec une couche d'Axateur de fonds pigmenté à base de résine acrylique en émulsion en phase aqueuse.

### Plâtres, menuiseries et bois:

Préalablement imprimés avec une couche d'impression glycérophthalique universelle

### Application :

**2 couches de SADOLEX**

## TEINTE :

Se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3 %.

## CONDITIONNEMENT

23 Kg

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité .....	1,60 ± 0,03	
Extrait sec.....	En poids : 70 ± 2 %	En volume : 49 ± 2 %
Brillant spéculaire Bs 60° .....	Inférieur à 10 %	
Nettoyage des outils	Eau	
Pouvoir couvrant & Rendement	5 à 7 m <sup>2</sup> /kg/couche	- selon la nature des supports

### HYGIENE & SECURITE

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00

Conservation        1 an en emballage d'origine plein et fermé  
                             Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

